

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/3/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Uszczelka DR Taśma PE
2. Nazwa producenta
DR Sp. z o. o.
Ul. Okulickiego 11
36-050 Sokołów Małopolski
NIP: PL 517-03-67-883
3. Deklarowane właściwości użytkowe:
Wyrób wymieniony w punkcie 1. posiada właściwości użytkowe zgodnie z Aprobata Techniczną ITB-KOT-2020/1225 wyd. 1 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
4. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 2

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości	Metoda	Jednostka	Wartości
Gęstość	ISO 845	kg/m ³	30
Grubość	ISO 1923	mm	3
Odporność na rozciąganie wzdłuż	ISO 1798	MPa	0,36
Odporność na rozciąganie w poprzek	ISO 1798	MPa	0,22
Rozerwanie przy rozciąganiu wzdłuż	ISO 1798	%	130
Rozerwanie przy rozciąganiu w poprzek	ISO 1798	%	130
Naprężenie przy ściśnięciu 25%	ISO 3386/1	kPa	30
Naprężenie przy ściśnięciu 50%	ISO 3386/1	kPa	90
Kompresja przy nacisku 25%, 22 h, 23°C, 0,5 h	ISO 1856	%	20,7
Kompresja przy nacisku 25%, 22h, 23°C, 24h	ISO 1856	%	11,1

Test gięcia	DIN EN ISO 435	°C	-80
Stabilność wymiarowa	ISO 2796*	°C	95
Przewodnictwo cieplne w 23°C	ISO 8302	W/mK	0,035
Przewodnictwo cieplne w 40°C	ISO 8302	W/mK	0,039
Wchłonięcie wody po 28 d	ISO 2896	Vol.%	-
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	ENISO 12572	1	-
Shore A (twardość)	ISO 868	-	17
Palność	FMVSS 302	mm/min.	-
Klasa palności B2	DIN 4102	-	-
Zakres temp pracy	-	°C	-30 do +80
Temperatura aplikacji	-	°C	+5 do +30°C

6. System lub systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4 zgodnie z załącznikiem V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 9 marca 2011 (Construction Product Regulation – CPR)

7. Taśma PE stosowana jest w budownictwie:

- uszczelnia miejsca przebicia membran przez gwoździe
- niweluje nierówności między kontrłatami, membraną dachową a krokwiami
- zapobiega przedostawaniu się wody do termoizolacji
- niwelowanie mostków termicznych między płytami warstwowymi

...Sokołów Małopolski...
(miejscowość)

...05,09,2020...
(data)

PREZES
Zawisza
(nazwisko i stanowisko)

 tel. 17 227 03 41
fax 17 227 13 40
Sp. z o.o. ul. Okulickiego 11
36-050 Sokołów Młp.
NIP PL 517-03-67-883
REGON 360065673

ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Piłsudskiego.17, 36-100 Kolbuszowa
(podpis, pieczęć)