

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

TAŚMA PE DR pod kontrłaty, polietylen sieciowany 3mm

Opis:

Samoprzylepna taśma z polietylenu sieciowanego chemicznie o zamkniętej strukturze komórkowej zaopatrzona jednostronnie w film klejowy hot melt. Druga strona pianki pokryta jest powłoką silikonową zabezpieczającą rolkę przed sklejeniem.

Właściwości:

- samoprzylepna
- duża siła klejenia
- klei na powierzchniach gładkich i porowatych
- odporność na procesy starzenia

Zastosowanie:

- uszczelnia miejsca przebicia membran przez gwoździe
- niweluje nierówności między kontrłatami, membraną dachową a krokiewiami
- zapobiega przedostawaniu się wody do termoizolacji
- niwelowanie mostków termicznych między płytami warstwowymi
- uszczelnianie i niwelowanie nierówności połączeń pionowych i poziomych z drewnem, betonem, żelbetem, PCW stalą i innymi.

Dane techniczne:

Aprobata techniczna ITB o numerze ITB-KOT-2020/1225 wyd. 1

Właściwości	Metoda	Jednostka	Wartości
Gęstość	ISO 845	kg/m ³	30
Grubość	ISO 1923	mm	3mm
Odporność na rozciąganie wzdłuż	ISO 1798	MPa	0,36
Odporność na rozciąganie w poprzek	ISO 1798	MPa	0,22
Rozerwanie przy rozciąganiu wzdłuż	ISO 1798	%	130
Rozerwanie przy rozciąganiu w poprzek	ISO 1798	%	130
Naprężenie przy ściśnięciu 25%	ISO 3386/1	kPa	30
Naprężenie przy ściśnięciu 50%	ISO 3386/1	kPa	90
Kompresja przy nacisku 25%, 22 h, 23°C, 0,5 h	ISO 1856	%	20,7
Kompresja przy nacisku 25%, 22h, 23°C, 24h	ISO 1856	%	11,1
Test gięcia	DIN EN ISO 435	°C	-80
Stabilność wymiarowa	ISO 2796*	°C	95
Przewodnictwo cieplne	ISO 8302	W/mK	0,035

w 23°C			
Przewodnictwo cieplne w 40°C	ISO 8302	W/mK	0,039
Wchłonięcie wody po 28 d	ISO 2896	Vol.%	-
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	ENISO 12572	l	-
Shore A (twardość)	ISO 868	-	17
Palność	FMVSS 302	mm/min.	-
Klasa palności B2	DIN 4102	-	-
Zakres temp pracy	-	°C	-30 do +80
Temperatura aplikacji	-	°C	+5 do +30°C

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie klejone muszą być suche, przed nałożeniem taśmy gruntownie oczyszczone z kurzu, tłuszczu, oleju oraz środków oddzielających.


PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze ok. +18°C.

ZALECENIA BHP

Przy użyciu taśmy klejącej przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

WYMIARY TAŚMY PE

 	szer. [mm]	grubość [mm]	dł. [m]	szt./karton
	20	2	40	40
	30	2	40	26
	40	2	40	20
	45	2	40	17
	50	2	40	16
	60	2	40	13
	70	2	40	11
	80	2	40	10
	95	2	40	8
Kolory (RAL): antracyt (7024) 	100	2	40	8
	20	3	30	40
	30	3	30	26
	40	3	30	20
	45	3	30	17
	50	3	30	16
	60	3	30	13
	70	3	30	11
	80	3	30	10
	95	3	30	8
	100	3	30	8
	20	4	20	40
	30	4	20	26
	40	4	20	20
	45	4	20	17
	50	4	20	16
	60	4	20	13
	70	4	20	11
	80	4	20	10
	95	4	20	8
	100	4	20	8