

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/3/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Uszczelka Taśma PE

2. Nazwa producenta

Pan Łącznik sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 10

62-571 Lisiec Wielki

NIP: PL 665-306-86-15

3. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wyrób wymieniony w punkcie 1. posiada właściwości użytkowe zgodnie z Aprobata Techniczną ITB-KOT-2020/1225 wyd. 1 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

4. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 2

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości	Metoda	Jednostka	Wartości
Gęstość	ISO 845	kg/m ³	30
Grubość	ISO 1923	mm	3
Odporność na rozciąganie wzdłuż	ISO 1798	MPa	0,36
Odporność na rozciąganie w poprzek	ISO 1798	MPa	0,22
Rozerwanie przy rozciąganiu wzdłuż	ISO 1798	%	130
Rozerwanie przy rozciąganiu w poprzek	ISO 1798	%	130
Naprężenie przy ściśnięciu 25%	ISO 3386/1	kPa	30
Naprężenie przy ściśnięciu 50%	ISO 3386/1	kPa	90
Kompresja przy nacisku 25%, 22 h, 23°C, 0,5 h	ISO 1856	%	20,7
Kompresja przy nacisku 25%, 22h, 23°C, 24h	ISO 1856	%	11,1

Test gięcia	DIN EN ISO 435	°C	-80
Stabilność wymiarowa	ISO 2796*	°C	95
Przewodnictwo cieplne w 23°C	ISO 8302	W/mK	0,035
Przewodnictwo cieplne w 40°C	ISO 8302	W/mK	0,039
Wchłonięcie wody po 28 d	ISO 2896	Vol.%	-
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	ENISO 12572	l	-
Shore A (twardość)	ISO 868	-	17
Palność	FMVSS 302	mm/min.	-
Klasa palności B2	DIN 4102	-	-
Zakres temp pracy	-	°C	-30 do +80
Temperatura aplikacji	-	°C	+5 do +30°C

6. System lub systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4 zgodnie z załącznikiem V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 9 marca 2011 (Construction Product Regulation – CPR)

7. Taśma PE stosowana jest w budownictwie:

- uszczelnia miejsca przebicia membran przez gwoździe
- niweluje nierówności między kontrłatami, membraną dachową a krokwiami
- zapobiega przedostawaniu się wody do termoizolacji
- niwelowanie mostków termicznych między płytami warstwowymi