

Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-3104035-2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CS 40035
2. Producent: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
3. Przedstawiciel: nd
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	jednostka notyfikowana nazwa	jednostka notyfikowana numer	według dokumentu	europejski dokument oceny
Ocena techniczna	-Technický a zkušební ústav stavební Praha	1020	ETA 16/0156	EAD 130118-01-0603
notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny zakładowej kontroli produkcji.				
zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe		według dokumentu	
Klasy użytkowania	1 i 2 wg PN-EN 1995-1-1:2010		ETA-16/0156	
Bezpieczeństwo pożarowe				
Reakcja na ogień	A1		ETA-16/0156	
Higiena, zdrowie i środowisko	Produkt nie zawiera kadmu ani żadnych innych substancji niebezpiecznych		ETA-16/0156	
Kąt gięcia	55°23'		ETA-16/0156	
Charaktrystyczna granica plastyczności	856 MPa		ETA- 16/0156	
Moment charakterystyczny uplastycznienia części gładkiej (Nmm)	5400		ETA -16/0156	
Moment charakterystyczny uplastycznienia części gwintowanej (Nmm)	2220		ETA-16/0156	
Nośność charakterystyczna na rozciąganie f_{tens} , k (N)	5,12		ETA- 16/0156	
Stosunek nośności na skręcanie, do momentu wkręcania	4,93		ETA- 16/0156	
Charakterystyczna nośność na skręcanie f_{tor} , k (Nm)	2,86		ETA-16/0156	
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie promieniowo do włókien drewna $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	6,85 (g=350 kg/m3)		ETA 16-0156	
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie stycznie do włókien drewna $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	8,65 (g=350 kg/m3)		ETA 16-0156	
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie wzdłuż włókien drewna $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	3,23(g=350 kg/m3)		ETA 16-0156	
Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie f_{ba} - promieniowo do włókien $f_{head,k}$ (N/mm ²)	13,89 (g=380 kg/m3)		ETA 16-0156	
Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie f_{ba} - stycznie do włókien drewna $f_{head,k}$ (N/mm ²)	13,99 (g=380 kg/m3)		ETA- 16/0156	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

